



## MATE ABSOLUE GLYCERO +

<p><b>Description</b></p>	<p>MATE ABSOLUE Glycéro + est une peinture blanche primaire et finition fixatrice masquante de haute qualité qui vous garantit une finition impeccable. C'est l'assurance d'un rendu parfait, d'aspect mat velouté et d'un blanc lumineux. Formulée par nos laboratoires, elle a été développée pour qu'une solution de facilité soit apportée à l'application sur supports difficiles tout en garantissant l'excellence dans tous les critères de finition : adhérence, aucune trace de reprise, pouvoir couvrant, finition tendue et impeccable.</p> <p>Elle s'applique en intérieur sur matériaux neufs ou anciens : boiseries (portes, fenêtres, plinthes...) et sur supports poreux (briques, plâtre, plaques de plâtre, ciment...). Parfaitement adaptée aux supports difficiles, aux fonds farinants ou tachés. Cette peinture vous assure une finition parfaite en deux couches.</p> <p>La sélection de nos matières premières positionne notre produit au niveau d'une finition de qualité professionnelle masquant toute imperfection et sans trace de reprise. Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel.</p> <p>Ne pas dépasser 3% de colorant par litre.</p>
<p><b>Préparation du support</b></p>	<p>Le support doit être sain, propre et sec.</p> <p>Supprimer les particules friables par grattage, brossage, ponçage.</p> <p>Sur ancienne peinture, effectuer un léger ponçage avec un papier de verre grain 240 et dépolir.</p> <p>Sur bois exotique, effectuer un dégraissage et appliquer notre sous couche BOIS EXOTIQUE SC8 Oxi*.</p> <p>Sur PVC, plastique dur, dépolir et appliquer notre sous couche GALVA PLASTIQUE SC3 Oxi*.</p> <p>Sur bois ciré, lasuré ou vernis, il est nécessaire d'effectuer un décapage préalable.</p> <p>Si pose d'enduit, suivre les indications du fabricant avant mise en peinture.</p>
<p><b>Recommandation</b></p>	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.</p> <p>L'humidité ambiante excessive ralentira le séchage de la peinture.</p> <p>Pour un résultat impeccable, poncer légèrement, entre 2 couches.</p> <p>Ne pas revenir sur le produit pendant l'application, la laque se tendra d'elle-même.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Bien aérer la pièce après application.</p>
<p><b>Application</b></p>	<p>MATE ABSOLUE Glycéro + s'applique généralement en 1 ou 2 couches selon l'oeuvre à effectuer (rénovation soignée, support neuf ou simple rafraîchissement).</p> <p>Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>Pour confort d'application, diluer jusqu'à 10% de diluant universel CR10 Oxi* ou de White-Spirit.</p> <p>Outils : pinceau (spalter pour une finition impeccable), rouleau laqueur ou pistolet professionnel.</p> <p>Dureté optimale : 28 jours</p>

<b>Sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Novembre 2017

<b>Caractéristiques techniques</b>	
<b>Nature</b>	À base de résine glycérophtalique haute qualité
<b>Densité</b>	1,47 ± 0,03 à 25°C
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Odeur</b>	Solvant
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 3 heures Seconde couche : 24 heures
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> /L
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au max 220 g/L de COV.

<b>Conditionnements</b>
6 L

<b>Destination</b>	<b>Matériel d'application</b>	<b>Température d'application</b>	<b>Séchage</b>	<b>Nettoyage</b>	<b>Émission dans l'air*</b>
Intérieur seulement	Rouleau laqueur/ pinceau/ pistolet pro	Entre 10 et 25°C	3 heures au toucher	Diluant universel CR10 Oxi* ou White-Spirit.	

\* Information sur le niveau d'émission de substances 6L volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.  
FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**