



PEINTURE FAÇADE PLIOLITE®

SOLUTION EXTÉRIEURE FAÇADES



PROPRIÉTÉS

- Couvrante et résistante, elle masque parfaitement les imperfections.
- Idéale sur façades abîmées.
- Excellente adhérence.
- Autonettoyante, l'eau ruisselle et élimine les salissures.

DESCRIPTION

Cette peinture façades à base de résine PLIOLITE® est destinée à la rénovation et à la protection de matériaux neufs et anciens.

Elle est extrêmement résistante aux conditions climatiques et aux pollutions atmosphériques les plus sévères tel que les pluies battantes, une forte exposition à l'ensoleillement, un environnement urbain.

FINITION

Mat

FORMAT

2,5L / 10L

USAGE

Extérieur

Édité le 06-06-22

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b1 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines PLIOLITE®
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	1.40 ± 0.05 selon les teintes
Viscosité	200-350 mPa.s-1
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Briques, parpaings, ciments, crépis, bétons cellulaires, enduits minéraux, anciennes peintures
Rendement	7 à 9 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 3 heures Recouvrable : 8 heures
Matériel d'application	Rouleau façade ou pistolet
Nettoyage des outils	Eau très savonneuse ou White-spirit
Dilution	Dilution possible <10% de Diluant universel CR10 Oxi* ou de White-spirit
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010). Ce produit contient max. 410 g/l de COV

TEINTES



Blanc



Ton Pierre



Meulière



Gris



Anthracite
RAL 7016

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la température est bien plus fraîche que l'air ambiant.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi*.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, ponçage.
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
- **L'application de FAÇADE PLIOLITE® est fortement déconseillée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilité.**
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent propre, sec et dépoussiéré.
- En cas de lavage, laisser sécher au moins 24 heures.
- Bien protéger toutes les zones non destinées à être peintes. En cas d'application au pistolet, prévoir une zone de 1 à 2 mètres derrière l'applicateur pour limiter les risques de tâche par brouillard.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches donc la première diluée à 10% de Diluant universel CR10 Oxi* ou de White-spirit afin de bien pénétrer le support. Mélanger longuement pour homogénéiser.
- Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poil long (14 mm) pour des supports plus lisses, un rouleau de 12mm spécial façade conviendra.
- Pour une application airless, utiliser des buses spécial peinture bâtiment. Bien adapter les buses et les réglages (pression) en fonction des conditions d'application et dosages souhaités.
- Charger le rouleau, homogénéiser la quantité de peinture prélevée en faisant rouler le rouleau sur le couvercle du seau, sur le fond d'un bac d'application ou à défaut en déchargeant le rouleau sur une petite surface de la zone d'application.
- Appliquer en petite zone en 2 passes croisées. Faites chevaucher les zones d'application d'1/3 de rouleau environ.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/06/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70